

3devo AirID Dryer

Link pour la documentation: [Airid-Dryer-Manual.pdf](#)

Pour le séchage du PLA:

Il est recommandé de régler la température entre 40°C et 50°C pendant environ 4h à 6h.

Paramètres testés avec du PLA :

Drying temperatur: 45°C

Mixer speed: 8rpm

Drying duration: 1h00

Type of material: Medium (Flokera)

Amount of material: Hopper 25% full (~1 liter)

Revision #7

Created 3 December 2025 14:02:51 by Abdenouri Salma

Updated 4 December 2025 23:23:46 by Abdenouri Salma