

Dé-rouillage

Plusieurs techniques seront utilisées pour retirer la rouille selon les parties du tour :

Bain à électrolyse + bicarbonate de soude (attaque le moins possible le métal) pour les guides et les tiges filetées, le mandrin

Acide phosphorique pour les petites pièces (vis, porte-outil)

Papier de verre à grains fins (P400 ou plus) pour la finition, le bâti

Revision #1

Created 4 March 2025 12:09:26 by Fivos

Updated 4 March 2025 12:17:24 by Fivos